

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DEVISION
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367

2017/7

東洋包材株式会社
コーティング事業部

ディスプレイ用調湿フィルム

【用途】

LCD・タッチパネル・車載ディスプレイ等の内部結露対策(調湿)用として

【製品構成】

PET保護フィルム	59 μ m
調湿フィルム	80 μ m
粘着層	23 μ m
剥離フィルム	25 μ m

【物性】

項目	単位	規格値	測定方法
総厚	μ m	187 \pm 10	JIS C2318
粘着層厚み	μ m	23 \pm 3	JIS C2318
可視光線透過率	%	\geq 89	
HAZE	—	\leq 1.5	JIS K7136
L*	—	97.1 \pm 1.5	JIS Z8729
a*	—	-0.18 \pm 0.6	
b*	—	0.44 \pm 0.6	
粘着力	N/25mm	8 \pm 3	JIS Z0237
セパレーター剥離力	mN/25mm	0.08 \pm 0.05	JIS Z0237

※粘着力:90°ピール

※セパレーター剥離力:180°ピール

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、
使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認の
うえ御使用下さる様お願いいたします。