

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DEVISION
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367

2016/7
東洋包材株式会社
コーティング事業部

ハードコートフィルム 「SRシリーズ」

【特徴】

ハードコート性と打ち抜き適正を兼ね備え、防汚性・防指紋性を付与したタイプになります。

【用途】

ディスプレイ、タッチパネル、
ガラス飛散防止用ハードコートフィルム等

【製品構成】

HC<8μ>
PETフィルム

※PETフィルムは、厚み、グレードは任意に変更可能です。

【物性】

項目	物性	評価方法
全光線透過率	91.5%	JIS K 7361-1
HAZE	0.3%	JIS K 7136
鉛筆硬度	2H	JIS K 5600
耐擦傷性	キズ無し	SW (#0000)、1kg×10往復
接触角(水)	108°	接触角計
ハードコート密着性	○	JIS K 5600-5-6

【備考】

ご要望に応じて、上記ハードコートフィルムに粘着加工することも可能です。

上記は測定値であり保証値ではありません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうものと考えておりますが、
使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認の
うえ御使用下さる様お願いいたします。