

東洋包材株式会社コーティング事業部  
〒101-0053  
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)  
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DEVISION  
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,  
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN  
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367

2017/7

東洋包材株式会社  
コーティング事業部

## ウレタンフィルム粘着シート

### 【特徴】

- ・ウレタンフィルムを使用しているため、被着体への追従性に優れます
- ・透明性に優れます

### 【製品構成】

剥離フィルム 75 $\mu$ m
ウレタンフィルム 100 $\mu$ m
ウレタン粘着層 30 $\mu$ m
剥離フィルム 50 $\mu$ m

### 【物性】

項目	物性		評価方法等
対ガラス粘着力 (N/25mm)	A Type	1. 2	JIS Z0237
	B Type	2. 5	
全光線透過率	91%		JIS K7361-1
HAZE	1. 5		JIS K7136

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、  
使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認の  
うえ御使用下さる様お願いいたします。